

# Karta techniczna: SkamoEnclosure Adhesive

Właściwość	Wartość	Jednostka
Odporność ogniowa	Klasa A1	
Gęstość nasypowa	$\leq 1\ 600$	kg/m <sup>3</sup>
Wytrzymałość na ściskanie	CS IV	
Absorpcja wody	Klasa W0	
Paroprzepuszczalność, $\mu$ (EN 12086)	$\leq 15$	
Przyczepność	$\geq 0,08$	N/mm <sup>2</sup> FP B
Przewodność cieplna, $\lambda_{10\ \text{suchego}}$ (średnia wartość tabelaryczna, P=50%)	0,61	W/m×K

Przedstawione dane są średnimi wynikami testów przeprowadzonych zgodnie ze standardowymi procedurami i podlegają wahanom.  
Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej są przekazywane w dobrej wierze w ramach pomocy technicznej i mogą ulegać zmianie bez powiadomienia.  
Zastrzegamy prawo do pomyłek i błędów w druku.  
Numer referencyjny 14-03-2018

## Skamol

Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Dania  
Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

